

ADEFIX® F&W COLLE



Propriétés techniques :

Base	Dispersions synthétiques
Consistance	Pâte
Polymérisation	Polymérisation physique
Temps ouvert	15 min.
Temps de séchage	24-48hrs
Densité	Ca 1,3g/mL
Résistance aux températures	-20°C à +70°C (après durcissement)

Produit :

ADEFIX® F&W est une colle de fixation universelle surpuissante développée pour les cimaises et plinthes NMC WALLSTYL® avec une adhérence initiale extrêmement élevée. Surtout applicable sur des surfaces poreuses.

Caractéristiques :

- Ecologique, sans solvants
- Peut se peindre avec des peintures en phase aqueuse
- Rattrape les inégalités des supports
- Adhérence initiale : > 100 kg/m²
- Encollage sur une face
- Résistante à l'eau après durcissement

Applications :

Bonne adhérence sur la plupart des surfaces poreuses. Adapté pour



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



ADEFIX® F&W COLLE



la fixation des plinthes sur supports verticaux en béton, pierre, plâtre, bois, etc.

Conditionnement :

Teinte : blanc

Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports :

Nature : tous supports à l'exception du polyéthylène, polypropylène, polyéthylène téréphthalate et des supports bitumineux. Un des éléments à encoller doit être poreux.

Conditions de préparation : le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi :

Application : pistolet manuel ou pneumatique

Température d'application : +5°C à +30°C

Produit de nettoyage : eau, immédiatement après utilisation

Produit de réparation : avec le même produit, ADEFIX® F&W.

Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière.

Un des éléments à encoller doit être poreux.

Appliquez en plots ou filets (tous les 15 cm) sans oublier les coins et les bords des panneaux.

Remarques :

La force du serrage est plus importante que la durée de séchage pour obtenir une excellente adhérence initiale et définitive. Il est préférable que le support soit poreux.

Mesures de sécurité :

Observer l'hygiène de travail usuelle.