

# NOMA® BEAM Teintures



Couleur	Jaune ou brun foncé
pH	8,3 ± 0,2

## Produit :

Teintures pour poutres

Codes articles: DZBTTE1 & DZBTTE2

## Caractéristiques :

- Application aisée ;
- Flexible ;
- Nettoyage à l'eau ;
- Conforme RoHs.

## Applications :

Peinture de retouche pour poutres, destinée à camoufler griffes, éraflures, joints de colle, joints de mastic et autre éléments inesthétiques.

## Conditionnement :

Flacons de 50 ml.

## Durée et conditions de stockage :

Approximativement 1 an dans l'emballage d'origine, à une température ambiante de 20 à 25°C. Protéger contre le gel. Après ouverture du récipient, le produit doit être utilisé rapidement. Voir l'emballage pour connaître la date de péremption.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique  
Tel.: +32 87 85 85 00  
Fax: +32 87 85 85 11  
E-Mail: info@NMC.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® BEAM

## Teintures



### Supports :

Poutres en polyuréthane NMC.

### Mode d'emploi :

Les étapes les plus importantes pour une application réussie sont le nettoyage et le prétraitement. La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de graisse, huile et autres contaminants.

Peinture prête à l'emploi, également pour pulvérisation, à remuer avant usage. Possibilité d'obtenir une teinte plus claire par ajout d'eau (1-5% du poids). Eviter un éclaircissement trop important.

Si des pistolets électrostatiques sont utilisés pour la vaporisation de la peinture, protéger ces appareils de l'eau.

### Temps de séchage (à 30°C) :

- Prêt à toucher : 45 - 60 min
- Prêt à manipuler ; 1,5 – 2 h
- Séchage complet : après 72 h

### Mesures de sécurité :

- Observer l'hygiène de travail usuelle ;
- Respecter les consignes de l'étiquetage ;
- Se référer à la fiche de sécurité pour de plus amples informations.

### Remarques :

Nettoyage à l'eau chaude. L'eau peut toujours être utilisée pour un premier nettoyage. Si un détergeant plus fort est requis, des produits sans solvant peuvent être utilisés pour un second nettoyage (acétate d'éthyle).