

WALLSTYL® Plinthes



1. MATERIAU

Dénomination du produit :

Plinthes WALLSTYL® (référence imprimée au dos du produit)

Matériau constitutif :

Polystyrène extrudé; mousse homogène, à cellules fines et fermées, de couleur blanche.

Densité :

Env. 350 kg/m³.

2. PROPRIETES SPECIFIQUES

Surfaces apparentes :

Surfaces parfaitement lisses avec des extrémités nettes, recouvertes d'une peinture primer acrylique de couleur blanche.

Surfaces d'encollage :

Surfaces résistantes, extrémités nettes. Striures au dos pour une meilleure adhérence de la colle.

Dimensions :

Longueur d'une plinthe : 2,44 m et/ou ou 2 mètres (tolérance ± 5 mm).



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



WALLSTYL®

Plinthes



3. MISE EN OEUVRE

Conditions de pose et de stockage :

Pour le meilleur résultat, le stockage et la pose se feront dans des conditions proches (température et humidité semblables) de celles de l'utilisation finale. La pose sur support humide (plâtre frais) et dans des conditions de séchage forcé (canon à chaleur, déshumidificateur, température exceptionnellement élevée) sont à exclure.

Fond :

Les fonds suivant conviennent: surfaces intérieures plâtrées, plâtre enrobé.

Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. En cas de fonds particuliers, veuillez consulter notre service technique.

Outillage :

Scie HDPS-PU et boîte à onglets NMC VARIO ou VARIO PLUS.

Colle et joints :

Colle-enduit ADEFIX® F&W pour plinthes et cimaises WALLSTYL®.

L'épaisseur optimale de la colle est de 1 mm. Encoller entièrement les joints et les surfaces d'encollage. A chaque raccord, laisser un joint de 3 mm rempli de colle.

Comme tout adhésif, la colle-enduit ADEFIX® F&W ne s'utilise pas sous 5°C, ni au-dessus de 30°C ou par fort ensoleillement direct.

Travail de la surface :

Les plinthes WALLSTYL® peuvent être peintes sans inconvénient avec des peintures sans solvant (p.ex.: peintures de dispersion, laques acryliques, ...). Si toutefois une peinture avec solvant était choisie, il convient de réaliser un essai.

4. INDICATIONS SPECIALES

Règlement sur les matières dangereuses :

Les produits WALLSTYL® en polystyrène ne sont à classer ni sous „très toxique“ ni sous „toxique“, d'après le règlement sur les matières dangereuses.

Protection de l'environnement :

Tous les produits WALLSTYL® sont exempts de solvants, de C.F.C. et leur procédé de fabrication respecte l'environnement.

WALLSTYL®

Plinthes



Notes importantes :

Les éléments sont strictement décoratifs à l'exclusion de toute fonction structurelle; ils ne sont pas conçus pour supporter des charges et doivent être isolés par des joints souples des éléments susceptibles de transmettre des efforts ou des déplacements.

Ces produits sont flexibles. Toutefois, une pression trop importante peut provoquer la cassure du produit. Il est à noter qu'une rupture peut entraîner la projection de débris.