

DOMOSTYL®

Modénatures de façade



Matériau constitutif	Mousse de polyuréthane rigide haute densité 100% sans CFC
Densité	200 Kg / m ³
Classement au feu	B2 selon la norme DIN 4102 -1 Euroclasse E selon la norme EN ISO 13501-1
Températures de pose	+5°C / +25°C - Voir spécifications des colles utilisées. Des solutions techniques peuvent être trouvées (canon à chaleur par exemple) pour être conformes à ces exigences.
Températures d'utilisation	-20°C / +70°C
Résistance à la flexion : Contrainte de rupture Flèche à la rupture	selon la norme ISO/DIS 1209 2,41 N/mm ² 15,9 mm
Résistance à la traction : Résistance sous charge de 100 kg	Selon méthode du CSTB (France) Delta E 0,07 mm
Essai de cisaillement	Selon méthode du CSTB (France) état sec 0,60 MPa état humide 0,29 MPa (rupture entre colle et béton)
Adhésion de la feuille synthétique sur le PU après vieillissement	0,62 MPa
Shore D	35

Dénomination du produit:
Modénatures DOMOSTYL®



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



DOMOSTYL®

Modénatures de façade



Finition d'usine:

Primer ininflammable en phase aqueuse, de couleur grise RAL 9020, avec des micro sphères synthétiques pour une surface structurée et un bon accrochage.

Surfaces apparentes:

Une feuille de renfort est appliquée lors du moulage et garantit une surface dure et lisse. Cette feuille reçoit en usine un primer acrylique chargé de grains de silice destiné à garantir un meilleur accrochage de la peinture définitive.

Surfaces d'encollage:

Surfaces abrasées pour une meilleure adhérence de la colle.

Dimensions:

Longueur d'une moulure: 2 m

La hauteur et la profondeur de chaque profilé sont indiquées dans le catalogue et arrondies aux 5 mm supérieurs.

Identification:

La marque DOMOSTYL® et la référence du profil sont notées au dos du produit.

Protection de l'environnement:

Les modénatures de façade DOMOSTYL® sont fabriquées sans CFC.

Note importante:

Les éléments sont strictement décoratifs et ne remplissent aucune fonction statique. Ils ne sont donc pas conçus pour supporter des charges ou des mouvements.