

DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Modénatures de façade sur mesure



Matériau constitutif	Polystyrène expansé doté d'un revêtement synthétique hautement résistant
Densité du polystyrène expansé	24 Kg / m ³
Classement au feu	B2 selon la norme DIN 4102 -1 Euroclasse E selon la norme EN ISO 13501-1
Températures de pose	+5°C / +25°C - Voir spécifications des colles utilisées. Des solutions techniques peuvent être trouvées (canon à chaleur par exemple) pour être conformes à ces exigences.
Températures d'utilisation	-20°C / +70°C
Résistance à la traction sur le revêtement : Résistance sous charge de 100 kg	Selon méthode CSTB delta E 0,18 mm
Essai de cisaillement	Selon méthode CSTB état sec 0.15 MPa état humide 0.07 MPa (rupture entre colle et béton)
Adhérence du revêtement synthétique sur EPS après vieillissement	Selon méthode CSTB 0.28 MPa (rupture cohésive de l'EPS)
Dureté du revêtement / Shore D	60 (valeur moyenne)

Dénomination du produit :
Modénatures DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Finition d'usine :

Incrustation par projection haute pression de grains de silice pour une surface structurée et un bon accrochage.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



DOMOSTYL® CUSTOMIZED

Modénatures de façade sur mesure



Surfaces apparentes :

Les surfaces visibles s'intègrent parfaitement aux matériaux traditionnels et modernes de recouvrement de façade. La technique de fabrication avec projection de matière synthétique garantit une surface dure et structurée.

Conditions de stockage :

A plat, à l'abri du soleil et de l'humidité. A manipuler prudemment. Convient à l'usage externe, uniquement pour la décoration.

Conditions d'installation :

La notice de pose doit absolument être respectée.

Colle recommandée :

Colle DOMOSTYL® EPS, enduit acrylique en pâte à additionner de ciment

Travail de la surface :

Les modénatures de façade DOMOSTYL® CUSTOMIZED doivent être peintes exclusivement avec des peintures acryliques pour façade. NMC conseille d'appliquer un minimum de 2 couches de peinture.

Protection de l'environnement :

Les modénatures de façade DOMOSTYL® CUSTOMIZED sont fabriquées sans CFC.

Règlement sur les matières dangereuses :

Consulter la fiche de sécurité

Note importante :

Les éléments sont strictement décoratifs et ne remplissent aucune fonction statique. Ils ne sont donc pas conçus pour supporter des charges ou des mouvements.