

DOMOSTYL®

Vormgevingselementen



Samenstellend materiaal	Polyurethaanschuim met hoge densiteit 100% zonder CFK's
Dichtheid	200 Kg / m ³
Brandclassificatie	B2 volgens de norm DIN 4102 -1 Euroclasse E volgens de norm EN ISO 13501-1
Plaatsingstemperatuur	+5°C / +25°C - Zie specificaties van de gebruikte lijm. Er kunnen technische oplossingen worden gevonden (warmtekanon bijvoorbeeld) om te voldoen aan deze eisen.
Toepassingstemperatuur	-20°C / +70°C
Buigbreeksterkte: Breukspanning Pijlhoogte breuk	volgens de norm ISO/DIS 1209 2,41 N/mm ² 15,9 mm
Treksterkte op de bekleding : Weerstand onder belasting van 100 kg	Volgens WTCB-methode (CSTB in Frankrijk) — Delta E 0,07 mm
Afschuifproef	Volgens WTCB-methode (CSTB in Frankrijk) droge staat 0,60 MPa vochtige staat 0,29 MPa (breuk tussen lijm en beton)
Hechting van de synthetische bekleding op PU na veroudering	0,62 MPa
Shore D	35

Productbenaming:
Vormgevingselementen DOMOSTYL®



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



DOMOSTYL®

Vormgevingselementen



Afwerking in de fabriek:

Niet-ontvlambare watergedragen primer, grijze kleur RAL 9020, met synthetische microsferen om een gestructureerd en goed hechtend oppervlak te verkrijgen.

Zichtbare oppervlakten:

Tijdens het gieten wordt er een verstevigingsplaat aangebracht, wat een hard en glad oppervlak waarborgt. Deze plaat krijgt in de fabriek een acrylprimer met siliciumkorrels om de definitieve verf beter te laten hechten.

Lijmoppervlakken:

De lijmoppervlakken zijn geruwd voor een betere hechting van de lijm.

Afmetingen:

Lengte van een sierlijst: 2 m

De hoogte en diepte van elk profiel staan vermeld in de catalogus en zijn bovenaan 5 mm afgerond.

Identificatie:

Het merk DOMOSTYL® en de referentie van het profiel staan op de rug van het product.

Milieubescherming:

De vormgevingselementen voor gevels DOMOSTYL® worden vervaardigd zonder CFK.

Belangrijke opmerking:

De elementen zijn louter decoratief en vervullen geen statische functie. Ze zijn dus niet bedoeld om lasten te dragen of bewegingen op te vangen.