

DOMOSTYL® PU Lijm



Technische eigenschappen:

Basis	Polyurethaan
Consistentie	Pastavormig
Verhardingssysteem	Door de luchtvochtigheid
Polymerisatiesnelheid	3 mm/24 uur (bij 20°C/65% R.V.)
Vliesvorming	Ong. 15 min. (bij 20°C/65% R.V.)
Hardheid	40±5 Shore A
Densiteit	1.30g/mL
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +90°C (na verharding)
Elastisch vormherstel	>80%
Maximale vervorming	20%
Elasticiteitsmodule bij 100%	0.80N/mm ² (DIN53504)
Maximale spanning	1.70N/mm ² (DIN53504)
Rek bij breuk	700% (DIN53504)

Product:

DOMOSTYL® PU is een ééncomponent mastiekljm op basis van polyurethaan, met een grote elasticiteit.

Kenmerken:

- Gemakkelijk aan te brengen
- Snelle netvorming
- Zeer goede aanhechting op de meeste bouwmaterialen
- Kan geschilderd worden na droging



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



DOMOSTYL® PU

Lijm



Toepassing:

Lijmen en voegen van decoratie-elementen voor gevels.

Verpakkingswijze:

Kleur: grijs

Verpakking: alu koker 310 ml

Opslagtijd:

12 maanden in de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen van +5°C tot +25°C.

Ondergrond:

Aard: de meeste courant gebruikte bouwmaterialen, behalve glas, PVC en polystyreenplaten.

Vorbereiding: schoon, droog, stof- en vetvrij.

Er wordt aanbevolen een aanhechtingstest uit te voeren voor elke ondergrond.

Afmetingen van de voegen:

Minimumbreedte: Lijmen: 2 mm

Voegen: 5 mm

Maximumbreedte: Lijmen: 10 mm

Voegen: 30 mm

Gebruiksaanwijzing:

Toepassing: manueel of pneumatisch pistool

Gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C

Reinigingsmiddel: white-spirit, onmiddellijk na het gebruik

Afwerking: gladstrijken met zeepwater, vóór de vliesvorming

Veiligheidsmaatregelen:

De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.

Opmerkingen:

Een verftest is vereist, om problemen van onverenigbaarheid tussen de verf en de mastieklijm te vermijden.